

Collection Creation 70 Connect

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Dock Grey

0085



EN STOCK

Collection Creation 70 Connect

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Dock Taupe

0087



EN STOCK

Collection Creation 70 Connect

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Gentleman Grey

0088



EN STOCK

Collection Creation 70 Connect

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Gentleman Taupe

0089



EN STOCK



Collection Creation 70 Connect

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre

SPE

OSB Natural

0091



EN STOCK

Collection Creation 70 Connect

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Rough Textile Beige

0062



EN STOCK

Collection Creation 70 Connect

NUANCES
UNIKALO
partenaire du peintre



Rough Textile Grey

0063



EN STOCK

Fiche technique

DESCRIPTION			
Epaisseur totale	EN ISO 24346	mm	5.00
Epaisseur couche d'usure	EN ISO 24340	mm	0.70
Poids	EN ISO 23997	g/m²	8235
Format	EN ISO 24342	mm	701.3 x 701.3
Nombre de dalles et m² - par unité de vente	-	-	20 / 9.83 m²
CLASSIFICATION			
Norme	-	-	EN ISO 10582
Classement européen	EN ISO 10874	classe	34 - 43
Classement UPEC	-	-	U4P3E1/2C2
Avis Technique	-	n°	12/20-1793_V1
Classement feu	EN 13 501-1	classe	Bfl-s1
Potentiel de charge	EN 1815	kV	< 2
Glissance humide	EN 16165:2021- Appendix B (DIN 51 130)	classe	R10
PERFORMANCES			
Résistance à l'usure	EN 660.2	mm³	< 2.0
Groupe d'abrasion	-	groupe	T
Teneur en agent liant	EN ISO 10582	groupe	I
Sonorité à la marche	NF S 31074	dB	75
Isolation acoustique bruits de chocs	EN ISO 717-2	dB	5
Stabilité dimensionnelle	EN ISO 23999	%	≤ 0.15
Poinçonnement statique rémanent	EN ISO 24343-1	mm	≤ 0.10
Essai de la chaise à roulette	ISO 4918	-	OK
Conductivité thermique	EN ISO 10456	W/(m.K)	0.25
Solidité lumière	EN ISO 105- B02	degré	≥ 6
Traitement de surface	-	-	PUR+ Matt
Résistance aux produits chimiques	EN ISO 26987		OK
ENVIRONNEMENT / QUALITE DE L'AIR INTERIEUR			
TVOC après 28 jours	ISO 16000-6	µg/ m3	< 10
MARQUAGE CE			
CE	EN 14041		  
			